



SPINDACEL

Coadjuvantes de filtração: **Spindacel R, Spindacel L, Spindacel N, Spindacel XX**

→ DESCRIÇÃO TÉCNICA

Na filtração por aluvião em contínuo, os coadjuvantes de filtração têm a função de manter constante a permeabilidade da camada filtrante retardando a sua colmatção. Tais coadjuvantes formam uma estrutura porosa que se mantém inalterada durante todo o período da filtração e unem-se estreitamente com as partículas que constituem a turvação, tornando assim a camada porosa incomprimível que, deste modo, se renova continuamente.

Os **Spindacel**: são obtidos misturando perlitas expandidas de diferentes granulometrias e porosidades com celuloses especiais.

Os **Spindacel** caracterizam-se por um elevado peso específico aparente que permite economias de coadjuvante de 20-30% em relação às tradicionais farinhas fósseis.

Os **Spindacel** são completamente isentos de cristobalite, portanto, são totalmente seguros do ponto de vista salutar.

Spindacel L: Para filtrações apertadas de vinhos, licores, vinagres.

Spindacel N: Para filtrações abrilhantadoras de vinhos, licores, vinagres.

Spindacel R: Coadjuvante para aluvião muito apertado e com baixa velocidade de fluxo em filtrações abrilhantadoras.

Spindacel XX: Para filtração de líquidos muito turvos, com elevadas percentagens de sólidos em suspensão.

→ COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Perlite e celulose.

Spindacel L

Permeabilidade média L/m²/min: 40 - 60

Peso específico a seco sem compactação kg/L: 0,15 - 0,17

Spindacel N

Permeabilidade média L/m²/min: 60 - 80

Peso específico a seco sem compactação kg/L: 0,14 - 0,15

Spindacel R

Permeabilidade média L/m²/min: 100 - 120

Peso específico a seco sem compactação kg/L: 0,13 - 0,14

Spindacel XX

Permeabilidade média L/m²/min: 200 - 220

Peso específico a seco sem compactação kg/L: 0,10 - 0,13





SPINDACEL

→ DOSES RECOMENDADAS

20-100 g/hL.

→ MODO DE APLICAR

Em filtração.

→ CONSERVAÇÃO E EMBALAGENS

Armazenar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e de calor direto.

Spindacel L, Spindacel N, Spindacel R: Saco de papel com 18 kg.

Spindacel XX: Saco de papel com 20 kg.

