



SPINDACEL HP

.....
Coadjuvantes de filtração: Spindacel HP L, Spindacel HP N, Spindacel HP R, Spindacel HP XX, Spindacel HP AM
.....

→ DESCRIÇÃO TÉCNICA

Nas filtrações por aluvião contínuo, os coadjuvantes de filtração têm por objectivo manter constante a permeabilidade da pré-camada filtrante retardando a sua colmatação. Estes coadjuvantes formam uma estrutura porosa que se conserva inalterada durante toda a filtração e se unem apertadamente com as partículas que formam a turvação tornando assim incomprimível a pré-camada porosa que, desta forma, se renova continuamente.

Os **Spindacel HP** são obtidos misturando perlitas expandidas de diferentes granulometria e porosidade com celulosas especiais e diato máceas. Os **Spindacel HP** caracterizam-se pelo seu baixo peso específico que permite uma poupança de 20-30% de coadjuvante em relação às tradicionais terras fósseis. Os **Spindacel HP** são isentos de cristobalites, por isso não apresentam riscos para a saúde.

Spindacel HP L: Para filtrações apertadas de vinhos, licores, vinagres.

Spindacel HP N: Coadjuvante de aluvião muito fino e de baixa velocidade de fluxo, para filtrações abrlhantadoras.

Spindacel HP R: Para filtrações abrlhantadoras de vinhos, licores, vinagres.

Spindacel HP XX: Para filtrações de líquidos muito turvos, com altas percentagens de sólidos em suspensão.

Spindacel HP AM: Para filtrações de desbaste e filtros à vácuo.

→ COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Perlite, celulose, terras diatomáceas.

Spindacel HP L

Permeabilidade média L/m²/min: 40-60

Peso específico a seco sem compactação kg/L: 0,110-0,130

Spindacel HP N

Permeabilidade média L/m²/min: 60-90

Peso específico a seco sem compactação kg/L: 0,140-0,150

Spindacel HP R

Permeabilidade média L/m²/min: 90-120

Peso específico a seco sem compactação kg/L: 0,100-0,120

Spindacel HP XX

Permeabilidade média L/m²/min: 150-180

Peso específico a seco sem compactação kg/L: 0,125-0,145





SPINDACEL HP

Spindacel HP AM

Permeabilidade média L/m²/min: 200-250

Peso específico a seco sem compactação kg/L: 0,100-0,140

→ DOSES RECOMENDADAS

Em pré-camada: 500-1000 g/m²

Em aluvião: **Spindacel HP L**: 30-40 g/hL. **Spindacel HP AM, Spindacel HP N, Spindacel HP R, Spindacel HP XX**: 20-100 g/hL.

→ MODO DE APLICAR

Em filtração.

→ CONSERVAÇÃO E EMBALAGENS

Armazenar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e de calor direto.

Sacas com 20 kg.

